TG-S70SA1 TRUSTARC™

TIG wire and rod for 0.5%Mo steel

Features: ▪ Applied for ASTM A204 Gr. A, B, C and equivalents

Classification: AWS A5.28 ER70S-A1

Shielding Gas: Ar
Identification color: 1st Green
Polarity: DCEN

Packaging data

	Tube		
ϕ mm	**kg**	**Length mm**	**g/piece**
1.6	5	1,000	16
2.0	5	1,000	25
2.4	5	1,000	35
3.2	5	1,000	63
Volume mm	40W, 35H, 1015L		

Composition (wire mass%)

	Typical	Guaranty [a]
C	0.06	0.12
Si	0.53	0.30~0.70
Mn	1.03	1.30
P	0.006	0.025
S	0.008	0.025
Ni	0.02	0.20
Mo	0.54	0.40~0.65
Cu	0.15	0.35

Note: [a] Single values are maximum.

All-weld mechanical properties

	Typical	Guaranty
0.2%YS (MPa)	530	400min.
TS (MPa)	610	518min.
El on 4d (%)	32	19min.
IV 0℃ (J)	270	-
PWHT (℃xh)	620x1	620±15x1